



Den Braven Sealants

Technický list 13.98 TECTANE Samosvařitelná opravárenská páska

Výrobek Samosvařitelná páska z polyisobutylenu se speciálním vulkanizačním (samosvářecím) efektem určená pro opravy a těsnění.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě, rychle a snadno aplikovatelná;
- ▣ Nelepivá - vhodná na všechny stavební materiály;
- ▣ Výborné fyzikální a elektrické vlastnosti, kompatibilní s izolacemi;
- ▣ Vysoce odolná proti vodě, oxidaci, chemickým látkám a UV záření.

Použití

- Opravy těsnění hadic automobilů, motocyklů, opravy člunů a karavanů;
- Bandáže kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích nad zemí i pod zemí;
- Opravy rozvodů vodovodních řádů, zahradních hadic a rozvodů bazénových systémů.

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet v kartonu
19	19	5	volně
Barva	Černá		

Technické údaje

Materiál	-	polyisobutylene	
Tloušťka	mm	0,5	
Pevnost v tahu	MPa	2	(BS 903 pt A2 1989)
Průtažnost	%	600	(BS 903 pt A2 1989)
Měrný odpor	Ω -m	10^{13}	(ASTM D 257)
Aplikační teplota	°C	+5 / +60	
Tepelný rozsah použití	°C	-40 / +90	
Skladovatelnost	měsíce	24	

(při teplotách od +10°C do +35°C, v originálních uzavřených obalech v suchých prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výpary!)

Pokyny Vhodná na všechny druhy podkladů jako polypropylen, polyethylen, ethylen, propylen, kaučuk, měkčené i tvrzené PVC, butyl, neoprén, teflon, ocel, dřevo, plasty, sklo atd.
Před zahájením aplikace nutno odstranit ochrannou krycí vrstvu. Při aplikaci nutno jednotlivé vrstvy překřížit (jako u splétání) a pásku dostatečně natahovat. Protahováním odmotávané pásky (alespoň 50%) dochází k tzv. samosváření - ke změně jednotlivých omotávaných vrstev v jeden homogenní těsnící celek.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 13.98»
Aktualizace Aktualizováno dne: 03.01.2011

Vyhotoveno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz